








05.05.2015

ОПИС	<b>Акрилова фарба QUICKLINE® QDG</b> - це двокомпонентні акрилові фарби з доброю ефективністю покриття та відмінним прямим блиском, придатні для ремонтних робіт будь-якого типу.		
ПРОДУКТИ	Готовий колір: Затверджувачі:  Розчинники:	QDG-xxxx <i>Quickline</i> Одностадійна фарба QH-2310 <i>Quickline</i> Затверджувач MS для одностадійних фарб - Швидкий (до 25°C) QH-2310 <i>Quickline</i> Затверджувач MS для одностадійних фарб - Стандартний (25 - 35°C) QS-5210 <i>Quickline</i> Розчинник MS – Швидкий (15 - 25°C) QS-5220 <i>Quickline</i> Розчинник MS – Стандартний (20 - 30°C) QS-5230 <i>Quickline</i> Розчинник MS – Повільний (25 - 35°C)	
ОСНОВИ	<i>Quickline</i> 2К Наповнювальний ґрунт QP-3405/3407 або Епоксидний ґрунт QP-3200 Існуючі лакофарбові покриття в доброму стані		
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ	 Шліфування вручну, або на обладнанні, сухе:  P400 або дрібніше		Шліфування вручну, вологе: P800
Для очищення поверхні використати відповідний засіб для видалення забруднень марки <i>Quickline</i> . Після очищення ретельно висушити всі поверхні, призначені для нанесення засобу.			
ДОЗУВАННЯ	 Фарба акрилова QDG-xxxx Затверджувач QH-2310/2320 Розчинник QS-5210/5220/5230  Строк придатності суміші за	За об'ємом:  2 частини 1 частина 0.3 частини  2 - 3 години	
НАНЕСЕННЯ	 Пістолет звичайний  HVLP / Відповідний пістолет:	Насадка 1,2 – 1,4 мм, тиск – відповідно до рекомендацій виробника  Насадка 1,2 – 1,4 мм, Тиск – відповідно до рекомендацій виробника	
ШАРИ	 Наносити 2 одинарні шари, до отримання 40 – 45 мкм сухого шару		
ВИПАРЮВАННЯ	 Між нанесенням шарів чекати 5-10 хвилин за температури 20°C		
СУШІННЯ	 Сушіння на повітрі, за температури 20°C Висихання від пилу 15 хв. Полірування / наступні дії 12 год.  Прогрівання в камері, за 60°C Наскрізне висихання 30 хв. Полірування / подальша праця Після вистигання елемента  * Слід враховувати час очікування на досягнення вказаної температури елемента, що прогрівається		
<b>ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕСУ</b> Вимити всі елементи обладнання відразу ж після закінчення нанесення засобу, з допомогою відповідного розчинника MS <i>Quickline</i> . Відходи утилізувати згідно з діючими правилами.			

**Продукти, вказані в цьому документі, призначені для професійного використання у виробничих системах.** Продукти не дозволяється використовувати іншим способом, ніж це описано. Відомості, що містяться в цьому документі, наведено на підставі актуальних наукових і технічних знань. На підставі вказаних відомостей, користувач зобов'язаний здійснити всі кроки, необхідні для забезпечення використання продукту за його призначенням. Перед використанням продукту необхідно ознайомитися з інформацією в специфікаціях окремих продуктів.

Марка QUICKLINE® і логотип QUICKLINE® є захищеними товарними знаками компанії PPG Industries Ohio, Inc.

Дата оновлення: 05.05.2015 Ця версія специфікації заміщає всі попередні версії.

**PPG Industries Poland Sp. z o. o. (Відділення у Варшаві)**  
 вул. Бодиха 47  
**05-816 Варшава-Міхаловіце**  
**Польща**  
 Телефон: +48 22 753 03 10  
 Факс: +48 22 753 03 13